【※4 NOK保有ゴム材料について】

NOKでは、当表に記載した材料以外にも、様々な使用条件に適合できるゴム材料を保有しています。
適用シリーズに無い材料や標準材以外については、新たな成形型が必要となることがありますので、詳しくはNOKにお問合せください。

	潤滑油								作動油							燃料			水			冷却水		薬品										気体				その他			
	エンジン油	ギヤ油	マシン油	スピンドル油	冷凍機油(鉱油系)	カップグリース	リチウムグリース	シリコーングリース	タービン油	油+水エマルジョン系	水+グリコール系	リン酸エステル系	シリコーン系	ブレーキ油	トルコン油	軽油・灯油	重油	ガソリン	60℃以下	100℃以下	150℃以下	不凍液入水(LLC)	水系切削油	塩酸20%	硫酸30%	硝酸10%	カセイソーダ30%	ベンゼン	トリクレン	アルコール	エチレングリコール	アセトン	LPG	都市ガス	オゾン(大気)	フレオンガスR134a	食品衛生法※2	水道法※3	真空 大気~10^{-4}mmHg	真空 10^{-4}~10^{-9}mmHg
	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	△	△	△	△	△	○	△	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	○	○	△	×			◎	
	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	△	◎	◎	○	○	○	△	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	◎	◎	△	△			◎	
	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	△	△	△	△	△	○	△	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	○	○	△	×	※2	※3	◎	
	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	△	◎	◎	○	○	○	△	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	◎	◎	△	×			◎	
	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	○	×	◎	△	◎	◎	○	○	○	△	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	◎	◎	△	△			◎	
	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	×	○	△	△	△	△	△	○	△	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	○	○	△	×			◎	
	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	△	△	△	△	△	○	△	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	○	○	△	×			◎	
	×	×	×	×	×	×	×	○	×	△	◎	◎	◎	○	×	×	×	×	◎	◎	○	◎	△	◎	◎	○	◎	×	×	◎	◎	○	×	△	◎	◎	※2	※3		
	×	×	×	×	×	×	×	○	×	△	◎	◎	◎	○	×	×	×	×	◎	◎	○	◎	△	◎	◎	○	◎	×	×	◎	◎	○	×	△	◎	◎	※2	※3		
	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	△	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎	○	◎	△	◎	◎	○	◎	×	×	◎	◎	○	×	△	◎	◎	※2	※3		
	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	△	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎	○	◎	△	◎	◎	○	◎	×	×	◎	◎	○	×	△	◎	◎	※2	※3		
	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	△	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎	○	◎	△	◎	◎	○	◎	×	×	◎	◎	○	×	△	◎	◎	※2			
	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	△	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎	○	◎	△	◎	◎	○	◎	×	×	◎	◎	○	×	△	◎	◎	※2			
	△	△	○	△	△	△	◎	×	○	△	△	○	×	○	△	×	×	×	○	○	×	△	△	△	○	×	×	×	△	○	◎	△	×	△	◎	×	※2			
	△	△	○	△	△	△	◎	×	○	△	△	○	×	○	△	×	×	×	○	○	×	△	△	△	○	×	×	×	△	○	◎	△	×	△	◎	×	※2			
	△	△	○	△	△	△	◎	×	○	○	○	○	×	○	△	×	×	×	○	○	△	○	△	△	○	×	×	×	△	○	◎	△	×	△	◎	×	※2			
	△	△	○	△	△	△	◎	×	○	△	△	○	×	○	△	×	×	×	○	○	×	△	△	△	○	×	×	×	△	○	◎	△	×	△	◎	×	※2			
	△	△	○	△	△	△	◎	△	○	△	△	○	△	○	△	○	○	○	○	○	×	△	△	△	○	×	×	×	△	○	◎	△	×	△	◎	×				
	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	△	△	△	△	△	◎	○	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	○	○	○	△	※2		◎	
	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	△	△	○	△	△	◎	○	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	○	○	○	△			◎	
	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	△	△	△	△	△	◎	○	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	○	○	○	◎			◎	
	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	△	△	△	△	△	◎	○	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	○	○	△	△			◎	
	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	△	△	△	△	△	◎	○	×	○	○	△	○	×	◎	×	×	○	◎	×	○	○	△	△			◎	
	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	○	×	△	△	○	○	×	◎	×	×	○	◎	×	◎	◎	◎	◎			◎	◎
	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	○	×	△	△	○	○	×	◎	×	×	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	※2		◎	
	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	○	×	△	△	○	○	×	◎	×	×	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	※2	※3	◎	◎
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	○	×	△	△	○	○	×	◎	×	×	○	◎	×	◎	◎	◎	×	※2	※3	◎	
	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	○	×	△	△	○	○	×	◎	×	×	○	◎	×	◎	◎	◎	×	※2		◎	
	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	○	×	△	△	○	○	×	◎	×	×	○	◎	×	◎	◎	◎	×			◎	
	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	○	×	△	△	○	○	×	◎	×	×	○	◎	×	◎	◎	◎	×			◎	
	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	×	×	×	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	×	×	×	×	×	△	×	△	○	◎	×			◎	
	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	×	×	×	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	×	×	×	×	×	△	×	△	○	◎	×			◎	
	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	×	×	×	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	×	×	×	×	×	△	×	△	○	◎	×			◎	
	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	×	×	×	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	×	×	×	×	×	△	×	△	○	◎	×			◎	
	△	△	△	△	△	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×	○	△	×	△	△	△	○	×	△	×	×	○	◎	×	△	△	○	○			◎	
	×	×	×	×	×	×	×	○	×	△	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	×	△	△	○	○	×	◎	×	×	◎	◎	△	×	△	△	○			◎	
	×	×	×	×	×	×	×	○	×	△	○	×	○	◎	×	×	×	×	○	△	×	△	△	○	○	×	◎	×	×	◎	◎	△	×	△	△	×				
	○	△	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	△	△	×	◎	×	○	△	△	×	○	×	×	○	△	×	×	×	×	×	×	△	○	×	○	○	○	×	※2			
	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	△	△	×	◎	×	○	△	△	×	○	×	×	○	△	×	×	×	×	×	×	△	○	×	○	○	○	×	※2			

◎：耐性があります。○：特定の場合を除いて耐性があります。※　△：特定の場合を除いて耐性がありません。※　×：耐性がありません。※ご使用にあたってはNOKにご相談ください。

【※2 食品衛生法について】

食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合した材料を記載しております。食品関連機器に使用される場合は、専用の製造工程が必要ですので、別途ご相談ください。

【※3 水道法について】

水道法 JIS S3200-7(2004)に適合した材料を記載しております。水道関連機器に使用される場合は、専用の製造工程が必要ですので、別途ご相談ください。